

Technisches Datenblatt/Technical Data Sheet
--

PE-Folie (Typ A – Ausführung F – Dicke 0,200 mm)

Rohstoff	PE-LD	
Farbe	Weißlich oder farblich getönt	
Dichte	0,918 bis 0,935	
Breite	1000 bis 6000 mm	Toleranzen nach GKV
Reißfestigkeit in N/mm²		
- längs	≥ 18,5	
- quer	≥ 18,2	
Reißdehnung in N/mm²		
- längs	≥ 463	
-		
- quer	≥ 548	
Beschaffenheit	Die Folien müssen frei von Löchern, Riefen sowie Fremdeinschlüssen sein. Sie müssen geruchsarm und ausscheidungsfrei sein	
Hülsenweite	76 mm -	
Lagerbedingungen	3 Monate bei Raumtemperatur, geschützt vor UV-Strahlung	